

SO-BEX一時防錆用塗料【BRP】

鉄や製品保管時の一時防錆対策に

<特長>

塗布した箇所であっても、そのまま溶接可能。

塗布した箇所であっても、そのまま塗装可能。

目視確認可能なクリアータイプ

→塗装時は黄透明色で塗布状況が確認できます。

→乾燥すると透明になり、素地が目視確認できます。

・乾燥時間 5分

・標準使用量 50g/m²

・乾燥膜厚 10μm

・保持期間 約4か月

<荷姿>

4L缶

18L缶

<注意点>

1 油、油脂類、錆など付着物を除去する。

2 使用量は防錆期間や周辺環境に応じて適切に20～50g/m²の範囲でご使用ください。

3 防錆期間が屋外で1か月以上の場合は、2～3回重ね塗りをしてください。

